

Corotop Blue

Corotop®

Difūzijas membrāna

Trīsslāņu jumta membrāna ar augstu tvaiku caurlaidību, kas izgatavota no funkcionālas plēves, kas abās pusēs aizsargāta ar polipropilēna neaustu audumu. Tā nodrošina ūdens necaurlaidību un regulē ūdens tvaiku plūsmu caur jumta sistēmu.

Corotop Blue PLUS -produkta versija ar divām 40 mm platām līmlentēm.

Priekšrocības

- ✓ aizsargā siltumizolāciju pret mitrumu
- ✓ samazina siltuma zudumus
- ✓ ēkas hermētiskuma elements
- ✓ ir produkta vides deklarācija EPD

Pielietojums

- ✓ jumtiem ar pilnu klājumu un latojumu
- ✓ kā sākotnējais slīpo, siltināto un ventilējamo jumtu pārklājums
- ✓ piemērots izmantošanai zem dažādiem jumta segumiem
- ✓ kā vēja izolācijas membrāna fasādēm



Augsta
ūdensizturība



Augsta tvaiku
caurlaidība



Trīs slāņu
membrāna



Enerģijas
ietaupījums



Eiropas atbilstības
sertifikāts



Produkta vides
deklarācija

Raksturlielumi

Materiāls	polipropilēns
Slāņu skaits	3
Masa uz laukuma vienību	140 g/m ² ±10%
Krāsa	zila, antracīta
Platums	1,5 m
Garums	50 m
Reakcija uz uguni	klase E*
Ūdensizturības klase	klase W1
Ūdensizturības klase pēc mākslīgās novecināšanas	klase W1
Ūdens tvaiku difūzijas vērtība (Sd)	0,02 m (-0,01/+0,03)
UV izturība	max. 3mēn.**
Stiepes izturība garenvirzienā	350 N/50 mm (200/450)
Stiepes izturība šķērsvirzienā	230 N/50 mm (120/300)
Pagarinājums garenvirzienā	65 % (30/125)
Pagarinājums šķērsvirzienā	80 % (30/145)
Izturība pret plīsumiem garenvirzienā	180 N (100/260)
Izturība pret plīsumiem šķērsvirzienā	250 N (150/360)

Izturība pret mākslīgo novecināšanu attiecībā uz stiepes mehāniskajām īpašībām:

Stiepes izturība garenvirzienā	290 N/50 mm (150/390)
Stiepes izturība šķērsvirzienā	190 N/50 mm (100/250)
Pagarinājums garenvirzienā	40 % (20/70)
Pagarinājums šķērsvirzienā	50 % (25/80)
Elastība zemā temperatūrā	≥-40°C
Taisnuma noturība	atbilst prasībām
Izmēru stabilitāte	< 2%
Temperatūras izturība	no -40°C līdz +80°C

Atbilst standarta prasībām: EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

*Produkts stiprināms tieši pie jebkuriem A1 vai A2-s1, d0 klases ugunsreakcijas materiāliem (piemēram, minerālvate), kā arī pie koka virsmām ar minimālo blīvumu 338 kg/m³ (5.3.2.3. pants, EN 13238)

** attiecas uz vidējo gada saules starojuma iedarbību; palielinoties periodiskajai saules iedarbībai, maksimālās UV starojuma ekspozīcijas laiks proporcionāli samazinās.

Montāža



DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR PAREIZU PRODUKTA MONTĀŽU PIEEJAMA MONTĀŽAS INSTRUKCIJĀ!

Iepakojums

Skaitis uz paletes (ruļļi/m²): 24/ 1800

Paletes izmērs: gar. x plat. x aug. (m): 1,20 x 0,80 x 1,60

Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā vertikālā stāvoklī, slēgtās, labi vēdināmās telpās, atstatot no darbojošām apkures ierīcēm. Produkts jāaizsargā no ķīmisko vielu iedarbības un UV starojuma, jo tas var pasliktināt tehniskos parametrus vai neatgriezeniski bojāt produktu. Ruļļi jātransportē ar slēgtiem transportlīdzekļiem, tos pienācīgi nostiprinot, lai novērstu to pārvietošanos.

SISTĒMA // JUMTA MEMBRĀNAS

HERMĒTISKUMS SLĒPJAS DETALĀS



250709



Šajā tehniskajā datu lapā ietverta informācija, īpaši ieteikumi par produkta uzklāšanas veidu un apstākļiem, kā arī tā pielietojuma un lietošanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi, labākajām zināšanām un godprātīgi. Šī tehniskā datu lapa nosaka materiāla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikšanas veidu, taču tā nevar aizstāt izpildītāja profesionālo sagatavotību. Papildus šajā tehniskajā datu lapā norādītajai informācijai jāievēro būvniecības prakse, attiecīgie nacionālie un Eiropas standarti, apstiprinājuma dokumenti, darba drošības noteikumi u.c. Šī tehniskā datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas, kas attiecas uz šo produktu.