

Corotop Ultra

Corotop®

Difūzijas membrāna

Trīsslāņu membrāna, kas sastāv no funkcionālas plēves, kas abās pusēs nostiprināta ar polipropilēna neaustu audumu. Produkts ir ļoti izturīgs ne tikai pret mehāniskiem bojājumiem, bet arī pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, tostarp UV stariem, kā arī gan zemu, gan augstu temperatūru. Tā ir īpaši ieteicama konstrukcijām, kas pakļautas paaugstinātai slodzei.

Corotop ULTRA PLUS - produkta versija ar 40 mm platām līmlentēm.

Priekšrocības

- ✓ augsta mehāniskā izturība
- ✓ aizsargā siltumizolāciju pret mitrumu
- ✓ ēkas hermētiskuma elements
- ✓ ir produkta vides deklarācija EPD

Pielietojums

- ✓ jumtiem ar pilnu klājumu un latojumu
- ✓ kā sākotnējais slīpo, siltināto un ventilējamo jumtu pārklājums
- ✓ piemērots izmantošanai zem dažādiem jumta segumiem



Augsta
ūdensizturība



Augsta tvaiku
caurlaidība



Trīs slāņu
struktūra



Enerģijas
ietaupījums



Eiropas atbilstības
sertifikāts



IT23/99006709.1

Produkta vides
deklarācija

Raksturlielumi

Materiāls	polipropilēns
Slāņu skaits	3
Masa uz laukuma vienību	220 g/m ² ±10%
Krāsa	antracīta, antracīta
Platums	1,5 m
Garums	50 m
Reakcija uz uguni	klase E*
Ūdensizturības klase	klase W1
Ūdensizturības klase pēc mākslīgās novecināšanas	klase W1
Ūdens tvaiku difūzijas vērtība (Sd)	0,02 m (-0,01/+0,03)
UV izturība	max. 3mēn.**
Stiepes izturība garenvirzienā	480 N/50 mm (±30%)
Stiepes izturība šķērsvirzienā	310 N/50 mm (±30%)
Pagarinājums garenvirzienā	60 % (±30%)
Pagarinājums šķērsvirzienā	90 % (±30%)
Izturība pret plīsumiem garenvirzienā	260 N (±30%)
Izturība pret plīsumiem šķērsvirzienā	380 N (±30%)

Izturība pret mākslīgo novecināšanu attiecībā uz stiepes mehāniskajām īpašībām:

Stiepes izturība garenvirzienā	380 N/50 mm (±30%)
Stiepes izturība šķērsvirzienā	240 N/50 mm (±30%)
Pagarinājums garenvirzienā	40 % (±30%)
Pagarinājums šķērsvirzienā	70 % (±30%)
Elastība zemā temperatūrā	≥-40°C
Taisnuma noturība	atbilst prasībām
Izmēru stabilitāte	< 2%
Temperatūras izturība	no -40°C līdz +80°C

Atbilst standarta prasībām: EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

*Produkts stiprināms tieši pie jebkuriem A1 vai A2-s1, d0 klases ugunsreakcijas materiāliem (piemēram, minerālvate), kā arī pie koka virsmām ar minimālo blīvumu 338 kg/m³ (5.3.2.3. pants, EN 13238)

** attiecas uz vidējo gada saules starojuma iedarbību; palielinoties periodiskajai saules iedarbībai, maksimālās UV starojuma ekspozīcijas laiks proporcionāli samazinās.

Montāža



DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR PAREIZU PRODUKTA MONTĀŽU PIEEJAMA MONTĀŽAS INSTRUKCIJĀ!

Iepakojums

Skaits uz paletes (ruļļi/m²): 15/ 1125

Paletes izmērs: gar. x plat. x aug. (m): 1,20 x 0,80 x 1,60

Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā vertikālā stāvoklī, slēgtās, labi vēdināmās telpās, atstatot no darbojošām apkures ierīcēm. Produkts jāaizsargā no ķīmisko vielu iedarbības un UV starojuma, jo tas var pasliktināt tehniskos parametrus vai neatgriezeniski bojāt produktu. Ruļļi jātransportē ar slēgtiem transportlīdzekļiem, tos pienācīgi nostiprinot, lai novērstu to pārvietošanos.

SISTĒMA **//** JUMTA MEMBRĀNAS HERMĒTISKUMS SLĒPJAS DETALĒS



250709



Šajā tehniskajā datu lapā ietverta informācija, īpaši ieteikumi par produkta uzklāšanas veidu un apstākļiem, kā arī tā pielietojuma un lietošanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi, labākajām zināšanām un godprātīgi. Šī tehniskā datu lapa nosaka materiāla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikšanas veidu, taču tā nevar aizstāt izpildītāja profesionālo sagatavotību. Papildus šajā tehniskajā datu lapā norādītajai informācijai jāievēro būvniecības prakse, attiecīgie nacionālie un Eiropas standarti, apstiprinājuma dokumenti, darba drošības noteikumi u.c. Šī tehniskā datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas, kas attiecas uz šo produktu.