

Corotop MIX

Divpusēja universālā armētā līmlente

Divpusēja līmlente tvaika izolācijas membrānu, jumta membrānu un citu uz plastmasas bāzes veidotu būvmateriālu līmēšanai. Izgatavota no poliestera sieta, kas abās pusēs pārklāts ar speciālu akrila dispersijas līmi. Īpaši ieteicama materiālu savienošanai ar koku/betonu/OSB un ģipškartona plāksnēm. Noturīga pret UV starojumu.

Priekšrocības

- ✓ pastiprināta ar poliestera šķiedru
- ✓ pielīp pie dažādiem materiāliem
- ✓ lieliski piemērota raupjām virsmām
- ✓ divpusēja

Pielietojums

- ✓ polipropilēna un polietilēna plēvju līmēšanai un remontēšanai
- ✓ plēvju savienošanai/salīmēšanai ar plastmasu, betonu un koka elementiem
- ✓ lietojams ēku iekšējās un ārējās konstrukcijās



Raksturlielumi

Materiāls	poliestera siets, akrila līme	Savienojuma atdalīšanas izturība	≥25 N/25 mm
Krāsa	caurspīdīga	Pagarinājums	100 %
Garums	25 vai 50 m	Montāžas temperatūra	no +10°C līdz +30°C
Platums	20 vai 40 mm	Temperatūras izturība	no -30°C līdz +100°C

Montāža

1. Līmējamai virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un eļļas atlikumiem.
2. Produkts jāuzklāj, to nenošpietojot/nenostiepjot.
3. Pēc līmlentes uzklāšanas uz nepieciešamās virsmas, tā rūpīgi jāpiespiež, izmantojot lāpstiņu vai jumta rulli.
4. Jāievēro ieteicamā uzklāšanas temperatūra.

Uzglabāšana

Produktu jāuzglabā sausās, slēgtās telpās, pasargājot no deformācijas. Transportēšanai jāizmanto slēgti transportlīdzekļi un produkts atbilstoši jāpasargā no bojājumiem.

Iepakojums

Skaits kastē (gb):	15 (20mm), 7 (40mm)
Skaits paletē (kastes/gb):	175/2625 (20mm x 25m) 120/1800 (20mm x 50m) 175/1225 (40mm x 25m)

Corotop - celtniecības līmlentes

	Corotop //Mix	Corotop //Fix	Corotop //Band //BigBand	Corotop //Grip	Corotop //Vapo	Corotop //Easy
						
platums (mm)	20 / 40	50	50/240	-	60	60
garums (mm)	25 / 50	25	25/25	-	25	25
materiāls	PES siets	LDPE	PP/PP	-	LDPE	LDPE
pielietojums*						
ārdarbiem	x	x	x/x	x		x
iekšdarbiem	x	x	x/x	x	x	x
PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai	x	x		x	x	x
jumta membrānu līmēšanai	x	x	-/x	x		
fasādes membrānu līmēšanai	x	x		x		
membrānu labošanai		x	x/x			
latojuma blīvēšanai						
inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei					x	x
stūru apstrādei			-/x	x	x	x
virsmas veids*						
gluds koks	x	x	x	x	x	x
koksnei līdzīgi materiāli	x			x	x	x
tērauds/ metāla sakausējumi	x	x	x	x	x	
betons				x		
gluds betons	x	x	x	x	x	
ķieģelis				x		
gluds ķieģelis	x	x		x	x	
apmetums				x	x	
OSB plātne	x	x	x	x	x	x
ģipskartona plāksne	x	x		x	x	x
PIR plāksne	x		x	x		
bitumens					x	
plastmasa/plastmasas materiāli	x	x			x	x

	Corotop //Fix PRO	Corotop //UV	Corotop //Winter	Corotop //Alu	Corotop //Pur	Corotop //Butyl
						
platums (mm)	60	60	60	75	40 / 50 / 60	15
garums (mm)	25	25	25	50	30	25
materiāls	LDPE	UV-stabilizēta plēve	LDPE	alumīnija	PE	butilis
pielietojums*						
ārdarbiem	x	x	x	x	x	x
iekšdarbiem	x			x	x	x
PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai	x	x	x	x		
jumta membrānu līmēšanai	x	x	x			
fasādes membrānu līmēšanai	x	x	x			
membrānu labošanai	x	x	x	x		
latojuma blīvēšanai					x	x
inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei				x		
stūru apstrādei						
virsmas veids*						
gluds koks	x	x	x		x	x
koksnei līdzīgi materiāli	x	x			x	x
tērauds/ metāla sakausējumi	x	x	x	x	x	x
betons				x		x
gluds betons	x	x	x		x	x
ķieģelis						x
gluds ķieģelis	x	x	x		x	x
apmetums						x
OSB plātne	x	x	x		x	x
ģipskartona plāksne	x	x			x	x
PIR plāksnes	x		x	x		
bitumens					x	
plastmasa/plastmasas materiāli	x	x	x	x	x	x

*Norādītās pielietojuma jomas un pamatvirsmas ir ieteikumi, kas balstīti uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Tie ir atkarīgi no konkrētiem temperatūras un mitruma apstākļiem, kā arī no pielietojuma veida, tāpēc tie jāuztver tikai kā vispārīgas vadlīnijas. Katru reizi produkts jāizvēlas, pamatojoties uz konkrētajiem apstākļiem un būvniecības tehniskajiem principiem. Ieteicamā minimālā montāžas temperatūra visiem līmlentu veidiem ir >5 °C.

Šajā tehniskajā datu lapā ietvertā informācija, īpaši ieteikumi par produkta uzklāšanas veidu un apstākļiem, kā arī tā pielietojuma un lietošanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi, labākajām zināšanām un godprātīgi. Šī tehniskā datu lapa nosaka materiāla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikšanas veidu, taču tā nevar aizstāt izpildītāja profesionālo sagatavotību. Papildus šajā tehniskajā datu lapā norādītajai informācijai jāievēro būvniecības prakse, attiecīgie nacionālie un Eiropas standarti, apstiprinājuma dokumenti, darba drošības noteikumi u.c. Šī tehniskā datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas, kas attiecas uz šo produktu.