

Corotop PUR

PE līm lente naglu vietu hermetizācijai

Pašlīmējoša blīvējošā lente, kas izgatavota no šķērsvirzienā savienota polietilēna putuplasta ar slēgtu šūnu struktūru. Paredzēta jumta membrānas, garenlatojuma/šķērslatojuma un jumta spāru saskares punktu blīvēšanai. Izlīdzina nevienmērības starp garenlatojumu, jumta membrānu un spārēm. Tai ir raksturīga augsta siltumizolācija.

Priekšrocības

- ✓ laba saķere ar gludām un porainām virsmām
- ✓ izturīga pret laikapstākļiem
- ✓ novērš ūdens iekļūšanu siltumizolācijā vietās, kur membrāna ir caurdurta

Pielietojums

- ✓ jumta membrānas, garenlatojuma/šķērslatojuma un jumta spāru saskares punktu blīvēšanai



Raksturlielumi

Materiāls	Polietilēns (PE)	Stiepes izturība	≥ 740 kPa
Krāsa	melna	Relatīvais pagarinājums līdz pārraušanai	≥ 9%
Garums	30m	Nosacītais blīvums	≥ 55 kg/m ³
Platums	40/50/60mm	Montāžas izturība	no +5°C līdz +40°C
Biezums	3mm	Temperatūras izturība	no -30°C līdz +100°C

Izstrādājumam ir veikts pozitīvs ekspluatācijas īpašību novērtējums paredzētajam lietojumam – jumta ventilācijai un apdarei.
Apstiprinošais dokuments: Nacionālais tehniskais novērtējums Nr. ITB-KOT-2020/1462, 1. izdevums.

Montāža

1. Līmējamai virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un eļļas atlikumiem.
2. Produkts jāuzklāj, to nenošpiegojot/nenostiepjot.
3. Uzklājiet blīvējošo lenti uz tās garenlatojuma malas, kurai jāpielip pie membrānas tā, lai visa garenlata tiktu noklāta ar līmēti
4. Pienaglojiet šķērslatojumu pie spārēm gar spāru stiprinājumu punktiem tā, lai katrs membrānas caurduršanas punkts tiktu noblīvēts ar blīvējošo lenti.
5. Jāievēro ieteicamā uzklāšanas temperatūra.

Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sargājot no deformācijas, sausā, nosegtā vietā. Transportēšanai jāizmanto slēgti transportlīdzekļi un produkts atbilstoši jāpasargā no bojājumiem. Uzglabāt 15-25°C temperatūrā un 40-60% mitruma apstākļos.

Iepakojums

Skaits kastē (gb):	12 / 18 / 16
Skaits paletē (gb):	252 / 216 / 192

Corotop - celtniecības līmļentes

	Corotop //Mix	Corotop //Fix	Corotop //Band //BigBand	Corotop //Grip	Corotop //Vapo	Corotop //Easy
platums (mm)	20 / 40	50	50/240	-	60	60
garums (mm)	25 / 50	25	25/25	-	25	25
materiāls	PES siets	LDPE	PP/PP	-	LDPE	LDPE
pielietojums*						
ārdarbiem	x	x	x/x	x		x
iekšdarbiem	x	x	x/x	x	x	x
PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai	x	x		x	x	x
jumta membrānu līmēšanai	x	x	-/x	x		
fasādes membrānu līmēšanai	x	x		x		
membrānu labošanai		x	x/x			
latojuma blīvēšanai						
inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei					x	x
stūru apstrādei			-/x	x	x	x
virsmas veids*						
gluds koks	x	x	x	x	x	x
koksnei līdzīgi materiāli	x			x	x	x
tērauds/ metāla sakausējumi	x	x	x	x	x	
betons				x		
gluds betons	x	x	x	x	x	
ķieģelis				x		
gluds ķieģelis	x	x		x	x	
apmetums				x	x	
OSB plātne	x	x	x	x	x	x
ģipskartona plāksne	x	x		x	x	x
PIR plāksne	x		x	x		
bitumens					x	
plastmasa/plastmasas materiāli	x	x			x	x

	Corotop //Fix PRO	Corotop //UV	Corotop //Winter	Corotop //Alu	Corotop //Pur	Corotop //Butyl
platums (mm)	60	60	60	75	40 / 50 / 60	15
garums (mm)	25	25	25	50	30	25
materiāls	LDPE	UV-stabilizēta plēve	LDPE	alumīnija	PE	butils
pielietojums*						
ārdarbiem	x	x	x	x	x	x
iekšdarbiem	x			x	x	x
PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai	x	x	x	x		
jumta membrānu līmēšanai	x	x	x			
fasādes membrānu līmēšanai	x	x	x			
membrānu labošanai	x	x	x	x		
latojuma blīvēšanai					x	x
inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei				x		
stūru apstrādei						
virsmas veids*						
gluds koks	x	x	x		x	x
koksnei līdzīgi materiāli	x	x			x	x
tērauds/ metāla sakausējumi	x	x	x	x	x	x
betons				x		x
gluds betons	x	x	x		x	x
ķieģelis						x
gluds ķieģelis	x	x	x		x	x
apmetums						x
OSB plātne	x	x	x		x	x
ģipskartona plāksne	x	x			x	x
PIR plāksnes	x		x	x		
bitumens					x	
plastmasa/plastmasas materiāli	x	x	x	x	x	x

*Norādītās pielietojuma jomas un pamatvirsmas ir ieteikumi, kas balstīti uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Tie ir atkarīgi no konkrētiem temperatūras un mitruma apstākļiem, kā arī no pielietojuma veida, tāpēc tie jāuztver tikai kā vispārīgas vadlīnijas. Katru reizi produkts jāizvēlas, pamatojoties uz konkrētajiem apstākļiem un būvniecības tehniskajiem principiem. Ieteicamā minimālā montāžas temperatūra visiem līmļentu veidiem ir >5 °C.

Šajā tehniskajā datu lapā ietvertā informācija, īpaši ieteikumi par produkta uzklāšanas veidu un apstākļiem, kā arī tā pielietojuma un lietošanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi, labākajām zināšanām un godprātīgi. Šī tehniskā datu lapa nosaka materiāla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikšanas veidu, taču tā nevar aizstāt izpildītāja profesionālo sagatavotību. Papildus šajā tehniskajā datu lapā norādītajai informācijai jāievēro būvniecības prakse, attiecīgie nacionālie un Eiropas standarti, apstiprinājuma dokumenti, darba drošības noteikumi u.c. Šī tehniskā datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas, kas attiecas uz šo produktu.