

Corotop UV

Vienpusēja melna, UV izturīga armētā līmleņķe

Vienpusēja līmleņķe, izgatavota no UV izturīgas plēves ar akrila dispersijas līmvielu, pastiprināta ar poliestera šķiedru. Īpaši ieteicama membrānu savienošanai atklātās un daļēji atklātās fasādēs. Var tikt pakļauta laikapstākļu iedarbībai līdz pat 24 mēnešiem. Piemērota arī jumta un fasādes membrānu labošanai.

UV RESISTANCE
24
UV RESISTANCE

Priekšrocības

- ✓ spēcīga saķere
- ✓ izturība pret ārējās vides iedarbību līdz 2 gadiem
- ✓ augsta izturība pret laikapstākļu iedarbību
- ✓ elastīga

Pielietojums

- ✓ polipropilēna un polietilēna plēvju līmēšanai un remontam
- ✓ plēvju savienošanai ar plastmasas, betona un koka elementiem
- ✓ fasādēm ar atvērtām šuvēm līdz 50 mm platumā



Raksturlielumi

Materiāls	LDPE, poliestera siets akrila līme, EC1Plus	Savienojuma atdalīšanas izturība	≥ 35 N / 25 mm
Krāsa	melna	Pagarināums	100 %
Garums	25 m	Montāžas temperatūra	no -10°C
Platums	60 mm	Temperatūras izturība	no -40°C līdz +100°C

Montāža

1. Līmējamai virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un eļļas atlikumiem.
2. Produkts jāuzklāj, to nenospriegojot/nenostiepjot.
3. Pēc līmleņķes uzklāšanas uz nepieciešamās virsmas, tā rūpīgi jāpiespiež, izmantojot lāpstiņu vai jumta rulli.
4. Jāievēro ieteicamā uzklāšanas temperatūra.

Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sargājot no deformācijas, sausā, nosegtā vietā. Transportēšanai jāizmanto slēgti transportlīdzekļi un produkts atbilstoši jāpasargā no bojājumiem. Uzglabāt 15-25°C temperatūrā un 40-60% mitruma apstākļos.

Iepakojums

Skaits kastē (gb):	5
Skaits paletē (kastes/gb):	175/875

Corotop - celtniecības līmļentes

	Corotop //Mix	Corotop //Fix	Corotop //Band //BigBand	Corotop //Grip	Corotop //Vapo	Corotop //Easy
platums (mm)	20 / 40	50	50/240	-	60	60
garums (mm)	25 / 50	25	25/25	-	25	25
materiāls	PES siets	LDPE	PP/PP	-	LDPE	LDPE
pielietojums*						
ārdarbiem	x	x	x/x	x		x
iekšdarbiem	x	x	x/x	x	x	x
PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai	x	x		x	x	x
jumta membrānu līmēšanai	x	x	-/x	x		
fasādes membrānu līmēšanai	x	x		x		
membrānu labošanai		x	x/x			
latojuma blīvēšanai						
inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei					x	x
stūru apstrādei			-/x	x	x	x
virsmas veids*						
gluds koks	x	x	x	x	x	x
koksnei līdzīgi materiāli	x			x	x	x
tērauds/ metāla sakausējumi	x	x	x	x	x	
betons				x		
gluds betons	x	x	x	x	x	
ķieģelis				x		
gluds ķieģelis	x	x		x	x	
apmetums				x	x	
OSB plātne	x	x	x	x	x	x
ģipskartona plāksne	x	x		x	x	x
PIR plāksne	x		x	x		
bitumens					x	
plastmasa/plastmasas materiāli	x	x			x	x

	Corotop //Fix PRO	Corotop //UV	Corotop //Winter	Corotop //Alu	Corotop //Pur	Corotop //Butyl
platums (mm)	60	60	60	75	40 / 50 / 60	15
garums (mm)	25	25	25	50	30	25
materiāls	LDPE	UV-stabilizēta plēve	LDPE	alumīnija	PE	butils
pielietojums*						
ārdarbiem	x	x	x	x	x	x
iekšdarbiem	x			x	x	x
PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai	x	x	x	x		
jumta membrānu līmēšanai	x	x	x			
fasādes membrānu līmēšanai	x	x	x			
membrānu labošanai	x	x	x	x		
latojuma blīvēšanai					x	x
inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei				x		
stūru apstrādei						
virsmas veids*						
gluds koks	x	x	x		x	x
koksnei līdzīgi materiāli	x	x			x	x
tērauds/ metāla sakausējumi	x	x	x	x	x	x
betons				x		x
gluds betons	x	x	x		x	x
ķieģelis						x
gluds ķieģelis	x	x	x		x	x
apmetums						x
OSB plātne	x	x	x		x	x
ģipskartona plāksne	x	x			x	x
PIR plāksnes	x		x	x		
bitumens					x	
plastmasa/plastmasas materiāli	x	x	x	x	x	x

*Norādītās pielietojuma jomas un pamatvirsmas ir ieteikumi, kas balstīti uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Tie ir atkarīgi no konkrētiem temperatūras un mitruma apstākļiem, kā arī no pielietojuma veida, tāpēc tie jāuztver tikai kā vispārīgas vadlīnijas. Katru reizi produkts jāizvēlas, pamatojoties uz konkrētajiem apstākļiem un būvniecības tehniskajiem principiem. Ieteicamā minimālā montāžas temperatūra visiem līmļentu veidiem ir >5 °C.

Šajā tehniskajā datu lapā ietvertā informācija, īpaši ieteikumi par produkta uzklāšanas veidu un apstākļiem, kā arī tā pielietojuma un lietošanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi, labākajām zināšanām un godprātīgi. Šī tehniskā datu lapa nosaka materiāla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikšanas veidu, taču tā nevar aizstāt izpildītāja profesionālo sagatavotību. Papildus šajā tehniskajā datu lapā norādītajai informācijai jāievēro būvniecības prakse, attiecīgie nacionālie un Eiropas standarti, apstiprinājuma dokumenti, darba drošības noteikumi u.c. Šī tehniskā datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas, kas attiecas uz šo produktu.