

Corotop Vapo

Vienpusēja tvaika izolācijas armētā līmēnte (ar dalītu starpslāni)

Vienpusēja līmēnte, izgatavota no polietilēna plēves ar akrila dispersijas līmvielu, pastiprināta ar poliestera šķiedru. Īpaši paredzēta tvaika izolācijas membrānu līmēšanai. Pateicoties dalītajam oderējumam/ aizsargplēvei, tā ir ideāli piemērota dažādu jumta caurejošo elementu uzstādīšanai, stūru un malu apstrādei. Līmēnte atbilst EMICODE® EC1PLUS augstākās emisijas klases prasībām.



Priekšrocības

- ✓ spēcīga saķere
- ✓ ar dalītu starpslāni
- ✓ atbilst EMICODE® EC1PLUS augstākās emisijas klases prasībām
- ✓ ērta malu un stūru apstrāde

Pielietojums

- ✓ ideāli piemērota malu un stūru savienojumiem
- ✓ polipropilēna un polietilēna tvaika izolācijām
- ✓ plēvju savienošanai ar plastmasu, betonu, koku un metālu
- ✓ lietošanai ēkas iekšējajās konstrukcijās



Raksturlielumi

Materiāls	LDPE, poliestera siets, akrila līme	Savienojuma atdalīšanas izturība	≥ 35 N/25mm
Krāsa	zaļa/balta apdruka	Sd vērtība	ok.30m
Garums	25 m	Montāžas temperatūra	no +5°C
Platums	60 mm	Temperatūras izturība	no -40°C līdz +100°C

Montāža

1. Līmējamai virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un eļļas atlikumiem.
2. Produkts jāuzklāj, to nenospriegojot/nenostiepjot.
3. Pēc līmēntes uzklāšanas uz nepieciešamās virsmas, tā rūpīgi jāpiespiež, izmantojot lāpstiņu vai jumta rulli.
4. Jāievēro ieteicamā uzklāšanas temperatūra.

Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sargājot no deformācijas, sausā, nasegtā vietā. Transportēšanai jāizmanto slēgti transportlīdzekļi un produkts atbilstoši jāpasargā no bojājumiem. Uzglabāt 15-25°C temperatūrā un 40-60% mitruma apstākļos.

Iepakojums

Skaits kastē (gb):	5
Skaits paletē (kastes/gb):	175/875

Corotop - celtniecības līmļentes

	Corotop //Mix	Corotop //Fix	Corotop //Band //BigBand	Corotop //Grip	Corotop //Vapo	Corotop //Easy
platums (mm)	20 / 40	50	50/240	-	60	60
garums (mm)	25 / 50	25	25/25	-	25	25
materiāls	PES siets	LDPE	PP/PP	-	LDPE	LDPE
pielietojums*						
ārdarbiem	x	x	x/x	x		x
iekšdarbiem	x	x	x/x	x	x	x
PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai	x	x		x	x	x
jumta membrānu līmēšanai	x	x	-/x	x		
fasādes membrānu līmēšanai	x	x		x		
membrānu labošanai		x	x/x			
latojuma blīvēšanai						
inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei					x	x
stūru apstrādei			-/x	x	x	x
virsmas veids*						
gluds koks	x	x	x	x	x	x
koksnei līdzīgi materiāli	x			x	x	x
tērauds/ metāla sakausējumi	x	x	x	x	x	
betons				x		
gluds betons	x	x	x	x	x	
ķieģelis				x		
gluds ķieģelis	x	x		x	x	
apmetums				x	x	
OSB plātne	x	x	x	x	x	x
ģipskartona plāksne	x	x		x	x	x
PIR plāksne	x		x	x		
bitumens					x	
plastmasa/plastmasas materiāli	x	x			x	x

	Corotop //Fix PRO	Corotop //UV	Corotop //Winter	Corotop //Alu	Corotop //Pur	Corotop //Butyl
platums (mm)	60	60	60	75	40 / 50 / 60	15
garums (mm)	25	25	25	50	30	25
materiāls	LDPE	UV-stabilizēta plēve	LDPE	alumīnija	PE	butils
pielietojums*						
ārdarbiem	x	x	x	x	x	x
iekšdarbiem	x			x	x	x
PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai	x	x	x	x		
jumta membrānu līmēšanai	x	x	x			
fasādes membrānu līmēšanai	x	x	x			
membrānu labošanai	x	x	x	x		
latojuma blīvēšanai					x	x
inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei				x		
stūru apstrādei						
virsmas veids*						
gluds koks	x	x	x		x	x
koksnei līdzīgi materiāli	x	x			x	x
tērauds/ metāla sakausējumi	x	x	x	x	x	x
betons				x		x
gluds betons	x	x	x		x	x
ķieģelis						x
gluds ķieģelis	x	x	x		x	x
apmetums						x
OSB plātne	x	x	x		x	x
ģipskartona plāksne	x	x			x	x
PIR plāksnes	x		x	x		
bitumens					x	
plastmasa/plastmasas materiāli	x	x	x	x	x	x

*Norādītās pielietojuma jomas un pamatvirsmas ir ieteikumi, kas balstīti uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Tie ir atkarīgi no konkrētiem temperatūras un mitruma apstākļiem, kā arī no pielietojuma veida, tāpēc tie jāuztver tikai kā vispārīgas vadlīnijas. Katru reizi produkts jāizvēlas, pamatojoties uz konkrētajiem apstākļiem un būvniecības tehniskajiem principiem. Ieteicamā minimālā montāžas temperatūra visiem līmļentu veidiem ir >5 °C.

Šajā tehniskajā datu lapā ietvertā informācija, īpaši ieteikumi par produkta uzklāšanas veidu un apstākļiem, kā arī tā pielietojuma un lietošanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi, labākajām zināšanām un godprātīgi. Šī tehniskā datu lapa nosaka materiāla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikšanas veidu, taču tā nevar aizstāt izpildītāja profesionālo sagatavotību. Papildus šajā tehniskajā datu lapā norādītajai informācijai jāievēro būvniecības prakse, attiecīgie nacionālie un Eiropas standarti, apstiprinājuma dokumenti, darba drošības noteikumi u.c. Šī tehniskā datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas, kas attiecas uz šo produktu.